

**DANE TECHNICZNE:**

KOLOR	PRZEZROCZYSTY
RODZAJ UTWARDZANIA	SAMOUTWARDZALNY (wilgocią z powietrza)
CIEŻAR WŁĄSCIWY	1,40 ± 0,02 g/mL
CZAS OTWARTY W TEMP. 23°C I 50% R.H.	15-20 MIN
CZAS WIĄZANIA W TEMP. 23°C I 50% R.H.	3MM/24H
TWARDOŚĆ SHORE A	45 ± 5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	3 N/mm <sup>2</sup>
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU (DIN 53504)	≥ 200%
POWRÓT ELASTYCZNY (DIN 52455)	≥ 90%
TEMPERATURA APLIKACJI	+5 / +40°C
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	-40 / +90°C

**Charakterystyka:**

Jednoskładnikowy, klej/uszczelniacz na bazie polimerów, szybko utwardzającym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Tworzy wytrzymałą i bardzo elastyczną spoinę. Ze względu na brak zawartości izocyjanianów i rozpuszczalników jest przyjazny dla środowiska. Po utwardzeniu daje się malować. Ze względu na swoje właściwości nie zachodzą zmiany w objętości - nie kurczy się. Posiada właściwości tłumienia drgań i hałasu. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne - bardzo dobra trwałość koloru i odporność na promieniowanie UV.

**Zastosowanie:**

Uszczelnienie, klejenie i fugowanie płyt z kamienia naturalnego (marmur, granit itp.). Nadaje się do takich powierzchni jak: marmur, porcelana, drewno, aluminium (także lakierowane), stal, żelazo, płyty cementowe, beton, tynki gipsowe, płyty poliuretanowe, styropian, szkło.

**Sposób użycia:**

Przed użyciem powierzchnię należy dokładnie oczyścić, wysuszyć, muszą być wolne od kurzu i tłuszczu. W przypadku niektórych materiałów oraz cykli aplikacji może być wymagane użycie podkładu. Powierzchnia kleju uszczelniającego do pustaków i daszków ogrodzeniowych może

Powyższa karta techniczna produktu została opracowana na bazie doświadczeń Producenta i powinna być traktowana jak sugestia w różnorodnych procesach technologicznych. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie próby.

**KLEJ USZCZELNIAJĄCY DO PUSTAKÓW  
I DASZKÓW OGRODZENIOWYCH**

być malowana, jednak ze względu na dużą różnorodność dostępnych farb i lakierów, radzimy wykonanie wstępnych testów. Zabrudzenia, które nie zostały jeszcze usieciowane można usunąć benzyną ekstrakcyjną. Utwardzony produkt można usunąć tylko mechanicznie.

**Przechowywanie:**

12 miesięcy (oryginalnie zamknięte opakowanie w temperaturze 5-25 °C) przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25°C przez dłuższy czas. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

**Opakowanie:**

Kartusz 290 ml.

Powyższa karta techniczna produktu została opracowana na bazie doświadczeń Producenta i powinna być traktowana jak sugestia w różnorodnych procesach technologicznych. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie próby.